

Шпаклевка гипсовая высокопрочная 4007 КНАУФ-Унифлот

Информационный лист



Область применения

КНАУФ-Унифлот - специальная шпаклевка для швов, предназначена для заделки стыков КНАУФ-листов (ГКЛ) и панелей на их основе.

При применении КНАУФ-Унифлота, заделка стыковых швов листов с полукруглой утоненной кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент.

Расход материала

Расход сухой смеси на 1 м² при шпаклевании стыков ГКЛ и мест установки шурупов составляет:

- для потолков ~ 0,3 кг;
- для перегородок ~ 0,5 кг.

Подготовка поверхности

Поверхности подосновы должны быть прочными, твердыми, несущими, чистыми и сухими.

Упаковка и хранение

Смесь фасуется в бумажные мешки.

Данные для заказа:

Упаковка 5 кг - арт. 714 04 000.

Упаковка 25 кг - арт. 714 02 000.

Вскрытый мешок хорошо закупоривать.

Хранить в сухом помещении - срок хранения приблизительно 6 месяцев.

Порядок работы

Температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10°C.

Как правило, шпаклевание КНАУФ-Унифлотом производится за два прохода. Рекомендуется работать шпателем с отверткой на рукоятке и широким (20-см) шпателем.

Заполнить швы, вдавливая материал шпателем. После небольшой выдержки, (примерно через 30 минут) снять излишки материала в местах появления утолщений

Приготовление раствора

Максимум 2 кг сухого материала высыпать в 1 литр чистой воды и размешать мастерком до консистенции сметаны. Для набухания оставлять не нужно. Для замешивания применять чистые емкости и инструмент. Время работы до начала схватывания около 50 минут.

и загладить. Места установки шурупов также шпаклевать в 2 прохода.

Схватившийся материал не перерабатывать из-за опасности образования трещин!

Возможные незначительные неровности можно зашлифовать после высыхания.

Инструменты и емкости сразу после употребления вымыть водой (остатки гипса сокращают время работы с материалом последующих замесов).